

IBERSEC ACRÍLICO

Revestimiento pétreo proyectable de acabado rugoso para la protección y decoración de fachadas



INSTRUCCIONES DE USO



Características:

- Elevadísima dureza que lo hace resistente a los golpes y al desgaste
- Acabado homogéneo sin juntas, ni empalmes
- Se aplica sin necesidad de realizar mezclas
- Excelente adherencia sobre el soporte
- Transpirable a vapor de agua, por lo que permite la exudación del soporte
- Impermeable al agua de lluvia
- Ahorro de tiempo gracias a su elevada velocidad de proyección
- Colores sólidos a la intemperie
- Elasticidad suficiente, pese a su dureza, como para soportar cambios climáticos bruscos
- Resistente a los agentes atmosféricos
- No amarillea
- No propaga la llama

Aplicaciones:

- Exterior e interior (fachadas, medianeras, techos, sótanos, bodegas, garajes, escaleras generales, etc)
- Idóneo por su elevado grosor de capa, para proteger y decorar, con efecto rugoso, superficies mal enlucidas, ya que permite disimular defectos de planimetría
- Protección y decoración de fachadas y medianeras
- Dada su gran dureza, es muy adecuado sobre superficies que se presume sean sometidas a un elevado desgaste

Materiales:

- Aplicable sobre los materiales más habituales utilizados en construcción: hormigón, enfoscados de cemento, piedra natural, piedra artificial, ladrillos, yeso y sus derivados, etc

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza: **dispersiones copolímeras acrílicas acuosas**
Aspecto: **mate absoluto**
Textura: **rugoso grueso**
Pigmento: **bióxido de titanio rutilo y pigmentos inorgánicos**
Peso específico (ASTM D- 1475-90): **1,79±0,05 kg/l**
Viscosidad: **producto tixotrópico**
Rendimiento aproximado por mano: **1-1,5 m²/l**
Secado (20° C HR: 60%):

Al tacto: 3-5 h
Lavado: 25-30 días

AFNOR: **T.30.003 – FAMILIA 2 CLASE 7b2**

- **Mortero de cemento:** esperar hasta total fraguado (28 días mínimo). Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas. En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro. Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos
- **Yeso:** esperar hasta que esté bien seco (max.20% humedad). Eliminar del soporte productos extraños y/o residuos. Eliminar eflorescencias. Regular las absorciones de la superficie mediante imprimación selladora o pasta mate. En superficies excesivamente pulidas lijar para abrir el poro. Tratar con fungicida los soportes con moho

1. Ejecución:

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización
- Es aconsejable preparar el soporte con Ibersec Entonador del mismo color para evitar una excesiva absorción
- El producto se suministra listo para su uso aunque puede aplicarse ligeramente diluido con agua. Para equipos de proyección y para acabado Tirolesa: 0-5 % max
- El producto se aplica habitualmente mediante sistemas de proyección adecuado con pistolas de gotear (con boquillas de carburo de tungsteno y tamaño adecuado para el uso de partículas gruesas y abrasivas de 4 mm de diámetro). También puede aplicarse a Tirolesa
- Es posible conseguir acabados “aplanados” mediante la utilización de una llana de madera húmeda y limpia, posteriormente a la proyección antes de que el producto esté seco
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C

2. Advertencias:

- Utilizar para diluir agua limpia, no contaminada
- No aplicar sobre soportes mojados por las bajas temperaturas nocturnas (rocío matinal), ni recalentados, ni con previsión o heladas, dado que puede afectar de modo considerable a la adherencia y resultados a corto y largo plazo del producto
- No exponer los envases tanto a altas como a bajas temperaturas
- Almacenamiento recomendado: desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35°C
- Es conveniente para su conservación evitar añadir agua al producto que no va a ser utilizado en la aplicación

Aplicación manual o máquina

Permeable al vapor de agua

Excelente adherencia

Impermeable al agua

Presentación: Envase de 15 litros

Gama de colores: Amplia gama de tonos según carta y especiales bajo pedido